

Colores Colours		Medida nominal (cm) Nominal size	Espesor - E (mm) Thickness - E	Tipología Typology	Deslizamiento Coefficient of friction
 White		29,5 x 90 [®]	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Kyoto	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Lenox	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Comet	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Kyoto Silver/Gold	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Lenox Silver/Gold	9,3	BIII - GL	—
		29,5 x 90 [®] Comet Silver/Gold	9,3	BIII - GL	—
 Variación cromática uniforme Uniform Colour Variation	 Variación gráfica uniforme Uniform Graphic Variation				
 Porcelánico Porcelain	 Pavimento Floor tiles	 Revestimiento Wall tiles	 Resistencia a la helada Frost resistance		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES					
		ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla    	BIIb  	BIII 
 Longitud y anchura Length and width		EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
 Espesor Thickness		EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
 Rectitud de lados Straightness of sides		EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
 Ortogonalidad Rectangularity		EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
 Planitud de superficie Surface flatness		EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
 Absorción de agua Water absorption		EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	0,5 % ≤ E ≤ 3 %	E > 10 %
 Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*		EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 1100 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
 Resistencia a la flexión (N/mm²) Modulus of rupture		EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²	> 35 N/mm² Min. Individual 27 N/mm²	E > 7,5 > 12 N/mm² E < 7,5 > 15 N/mm²
 Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Only UGL)		EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	Máx. 175 mm³	No aplica Not apply
 Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Only GL)		EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
 Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion		EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
 Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
 Resistencia al cuarteo Crazing resistance		EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
 Resistencia a la helada Frost resistance		EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist	No resiste Not resist
 Deslizamiento Coefficient of friction		UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
 Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB	Min GB
 Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations		EN ISO 10545-13	GLA-ULA / GLB (Ecco, Nawan)	GLA	GLA
 Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations		EN ISO 10545-13	GHA-UHA / GHB (Ecco, Nawan)	GHA	GHA
 Resistencia a las manchas Resistance to stains		EN ISO 10545-14	> 3	> 3	> 3

Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente. The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.

* E corresponde al espesor indicado en la tabla de la esquina superior derecha. E is the thickness shown in the upper right-hand corner of table.